



Dane Techniczne

Betopro[®] 600

Środek antyadhezyjny

Produkt :

- Środek antyadhezyjny do betonu

Obszary zastosowań :

- Nadaje się do form stalowych, drewnianych i z tworzywa sztucznego
- Formy ogrzewane do 80°
- Wytwornie prefabrykatów betonowych

Cechy produktu :

- Gotowa i łatwa do użycia emulsja
- Bez rozpuszczalników
- Bezwonny
- Łatwo ulegający biodegradacji (OECD-301-B)
- Niepalny

Zalety produktu :

- Betopro[®] 600 prowadzi do uzyskania równej, jasnej powierzchni betonu (jakość betonu architektonicznego)
- Umożliwia czyste i łatwe usuwanie betonu z formy
- Bardzo dobra przyczepność środka antyadhezyjnego do form pionowych i poziomych
- Szalunek zostaje pokryty powłoką hydrofobową, która chroni przed korozją
- Brak sklejanie i przylegania zaschniętej emulsji do formy/szalunku pod wpływem światła słonecznego
- Niezszkodliwy dla środowiska i zdrowia pracowników

Informacje o produkcie :

Baza:	Pochodne olejów roślinnych zemulgowane w wodzie.
Kolor:	Mleczno-biały.
Stan:	Płynny, gotowy do użycia.
Przechowywanie:	W zamkniętych oryginalnych pojemnikach w temperaturze powyżej 0 °C; nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i ekstremalne wahania temperatury.
Wielkości opakowań:	Beczka o pojemności 210 litrów Mauzer o pojemności 1000 litrów
Utylizacja:	Zgodnie z obowiązującymi przepisami
Data ważności:	Minimum 12 miesięcy od daty produkcji

Właściwości techniczne :

Gęstość:	Ok. 0,97 kg/l +/- 0,02 (przy 15 °C)
Punkt zapalny:	Niepalny (główny składnik: woda)
Temp.przetwarzania:	> -4 °C

TDS Betopro 600 PL 1/2

Ecoratio Europe BV

Beatrixhaven 27
4251 NK Werkendam

Nederland
+31 (0)88 22 44 444
www.ecoratio.com

Ecoratio International BV

Beatrixhaven 27
4251 NK Werkendam

Nederland
+31 (0)88 22 44 444
www.ecoratio.com

Ecoratio GmbH

Neuer Zollhof 3
40221 Düsseldorf

Germany
+49 (0)211 3878 9528
www.ecoratio.com/de

Ecoratio SARL

6 Place de la Madeleine
75008 Paris

France
+33 1 84 88 80 76
www.ecoratio.com/fr

Ecoratio Ltd

Regus House, Herald Way
Pegasus Business Park
Castle Donington
Derby DE74 2TZ

United Kingdom
+44 115 684 7119
www.ecoratio.com

Ecoratio AB

Norra Bantorget
Olof Palmesgata 2
4th Floor
111 22 Stockholm
Sweden

+46 8 4468 2223
www.ecoratio.com

Ecoratio Australia BV

MGI South Qld Bldg.
GPO Box 1087
QLD 4001 Brisbane

Queensland, Australia
+61 739 111 364
www.ecoratio.com



Dane Techniczne

Betopro[®] 600

Środek antyadhezyjny

Instrukcja użytkowania :

Betopro[®] 600 jest gotową do użycia emulsją. Nie należy jej mieszać z innymi produktami. Rozpylać cienką i równomierną warstwą na suchy szalunek, który został oczyszczony z zanieczyszczeń. Do aplikacji zalecamy użycie ręcznego opryskiwacza ze stali nierdzewnej, wyposażonego w dyszę płaskostrumieniową 8004. Ciśnienie aplikacji powinno wynosić 3-4 bar.

Podczas nakładania środka antyadhezyjnego na szalunek tworzą się białe kropelki. Wycieranie ich nie jest konieczne.

Przed wylaniem betonu należy odczekać, aż kropelki przestaną być widoczne i na szalunku utworzy się przezroczysta warstwa środka antyadhezyjnego.

NOTA PRAWNA

Informacje zawarte w tej ulotce odpowiadają wiedzy technicznej i doświadczeniu firmy Ecoratio w momencie jej utworzenia. Informacje te mają służyć wyłącznie jako wytyczne dotyczące właściwości produktu Betopro[®]. Nie można na tej podstawie wyciągać prawnie wiążącego zapewnienia co do określonych właściwości Betopro[®], ponieważ w praktycznym jego zastosowaniu mogą wystąpić odchylenia ze względu na różne materiały, podłoża i warunki pracy. Na tych informacjach nie można opierać gwarancji wyniku pracy, chyba że można wykazać, iż firma Ecoratio działa umyślnie* lub świadomie przez zaniedbanie**.

Aby określić przydatność Betopro[®] w indywidualnych przypadkach, konieczne jest przeprowadzenie wstępnego testu. Jeżeli test wstępny ma zostać przeprowadzony przez firmę Ecoratio, klient ma obowiązek dobrowolnie i na czas przekazać firmie Ecoratio wszystkie informacje i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia testu wstępnego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących lokalnych przepisów dotyczących produktu i jego użytkowania, higieny i bezpieczeństwa pracy.

Ponad wszelkie stosunki prawne pomiędzy użytkownikiem a firmą Ecoratio podlegają ogólnym warunkom sprzedaży i dostaw przez firmę Ecoratio w ich aktualnie obowiązującej wersji. Ponieważ firma Ecoratio zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich kartach technicznych, obowiązkiem klienta jest zapewnienie dostępności aktualnej karty danych technicznych. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw mają pierwszeństwo przed niniejszymi informacjami.

* Zamiar w rozumieniu „opzet“ w prawie holenderskim

** Świadome zaniedbanie w rozumieniu „bewuste roekeloosheid“ zgodnie z prawem holenderskim

Ecoratio Europe BV

Beatrixhaven 27
4251 NK Werkendam

Nederland
+31 (0)88 22 44 444
www.ecoratio.com

Ecoratio International BV

Beatrixhaven 27
4251 NK Werkendam

Nederland
+31 (0)88 22 44 444
www.ecoratio.com

Ecoratio GmbH

Neuer Zollhof 3
40221 Düsseldorf

Germany
+49 (0)211 3878 9528
www.ecoratio.com/de

Ecoratio SARL

6 Place de la Madeleine
75008 Paris

France
+33 1 84 88 80 76
www.ecoratio.com/fr

Ecoratio Ltd

Regus House, Herald Way
Pegasus Business Park
Castle Donington
Derby DE74 2TZ

United Kingdom
+44 115 684 7119
www.ecoratio.com

Ecoratio AB

Norra Bantorget
Olof Palmesgata 2
4th Floor
111 22 Stockholm

Sweden
+46 8 4468 2223
www.ecoratio.com

Ecoratio Australia BV

MGI South Qld Bldg.
GPO Box 1087
QLD 4001 Brisbane

Queensland, Australia
+61 739 111 364
www.ecoratio.com